



PALL-X FILLER

Vandbaseret fiberforstærket spartelmasse med meget god fyldningsevne

VELEGNET TIL:

- Slebne træ- og parketgulve
- Træklodse- og mosaikgulve
- Brug på gulve med gulvvarme

TEKNISKE DATA:

Emballage:	plastikbeholder
Enhedsstørrelse:	5 liter
Hylde tid:	minimum 12 måneder
Forbrug pr. lag:	60 – 120 ml/m ² (afhængig af træets beskaffenhed)
Dækning:	6-16 m ² /liter (afhængig af træets beskaffenhed)
Forarbejdnings klima:	mellem 18 – 25 °C ved 35 – 65 % relativ luftfugtighed
Klar til slibning:	efter ca. 30 - 45 minutter* (afhængig af fugestørrelsen)

*Ved 20 °C og 50 % rel. luftfugtighed..



KLARGØRING AF OVERFLADE:

Overfladen, der skal spartles, skal være ren, tør og fri for urenheder og sletet i overensstemmelse med den godkendte industri standard. Spartlingen udføres efter mellemslibning og før den sidste finslibning.

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

- meget hurtig tørrende
- god vedhæftning på samlinger op til ca. 3 mm.
- meget god stabilitet i trærever og træsprækker
- meget høj farveægthed
- meget let at se på træets overflade
- sætter sig ikke i slibematerialerne
- fiber-forstærket
- til brug på alle almindelige træsorter
- EMICODE EC 1 / Meget lav emission

ANVENDELSE:

1. Før brug skal dunken have stuetemperatur (20 °C) og omrystes kraftigt.
2. Bland PALL-X FILLER med fint slibestøv fra slibning korn 100, fra den sidste slibning, så det er den samme træsort, der skal spartles, og bland til en pasta, der kan påføres med spartel.
3. Spartel hele trægulvet med en rustfri stålspartel fra PALLMANN.
4. Efter ca. 30 – 45 minutters tørretid er overfladen klar til slibning.
5. Udfør derefter de efterfølgende behandlinger.
6. Efter brug rengøres værktøjet med vand.



PALLMANN

PALL-X FILLER

VIGTIGE BEMÆRKNINGER:

- De optimale arbejdsforhold er 18 til 25 °C og en relativ luftfugtighed på >35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, hvorimod høje temperature og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Mange eksotiske træsorter som for eksempel teak, Rosewood (Palisander), Ipe Lapacho, røget eg, Wenge og Muhuhu samt nåletræer kan indeholde stoffer, som kan føre til essentielle forsinkelser i tørretiden eller farveforskelle (f.eks. såkaldte inhibitorer eller mineralophobninger) På grund af de eksotiske træsorters forskellige kvaliteter skal egnetheden tjekkes grundigt ved en test. Dette er entreprenørens ansvar.
- Hyldetiden er minimum 12 måneder i original emballage, såfremt produktet opbevares i relativt kølige forhold. Beskyttes mod frost og for temperaturer over 40 °C.
- Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt.
- Ved gamle eksisterende gulve, affjedrede gulve og parketgulve på strøsystem eller sømmede konstruktioner, skal brugen af spartelmasse omhyggeligt overvejes, da fyldstoffet - i hvert fald delvist - kan gå i stykker.
- De følgende standarder og bemærkninger er
- anvendelige og særligt anbefalede i forhold til:
- DIN 18356 "Arbejde med parket".

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Vandforsegling. Opløsningsmiddel indhold under 5%. Egned til erstatning for stærke opløsningsmiddelbaseret parketoverfladebehandlingsmidler.

Under bearbejdning anbefales det, at bruge en hudbeskyttelsescreme, samt god ventilation af rummet hvor arbejdet udføres. Når produktet først er hærdet, har det en neutral lugt og udgør ingen fysiologiske eller miljømæssige risici.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 0-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk

11.2021

DE | PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
+49 (0)931 27964-0 | www.pallmann.net | info@pallmann.net

DK | J. Trading
Skødshovedvej 7 | 8420 Knebel
+45 4019 6563 | www.jtrading.dk | info@jtrading.dk



PALLMANN