



# PALL-X KITT

Vandbaseret spartelkit til trægulve

## Beskrivelse:

Vandbaseret spartelkit til opspartling af huller og samlinger i trægulve.

Velegnet til spartling af samlinger i:

- Slebne parket- og trægulve
- Fuldslebne forbehandlede trægulve
- Velegnet til brug på gulve med gulvvarme

## Vigtige noter:

Den endelige farve afhænger af mange faktorer såsom træets egenskaber og kvaliteten af slibningen. Det anbefales derfor at udføre en test, der inkluderer farvningen, grundingen og forseglingen af det originale trægulv. Farven bør kun vurderes efter grundig tørring af overfladen. Farveforskelle, ujævn farvning, mærker etc. udgør ikke en fejl i produktet, men er brugerens ansvar!

## Produktegenskaber/fordele:

Vandbaseret spartelkit med god viskositet til at undgå sammenfald af fugningen

- Klar til brug
- Nemt at påføre
- Sætter sig ikke i slibematerialerne
- Giver ikke til farveforskelle i samlingerne.
- Meget hurtig tørrende
- God stabilitet i fugningerne
- Til alle træsorter (Inklusiv eksotiske)

## Tekniske Data:

Emballage:	plastikbeholder
Enhedsstørrelse:	5 liter, 10 liter
Hyldetid:	min. 12 måneder
Farve:	gul-ugennemsigtig
Dækning pr. påføring:	50 – 100 ml/m <sup>2</sup> afhængig af træets beskaffenhed.
Arbejdstemperatur:	18 – 25 °C
Klar til slibning:	efter 15 – 25 minutter*

\*Under normale klimaforhold.



# PALL-X KITT

## Klargøring af overflade:

Når limen, der er brugt til montering af trægulvet, er fuldt hærdet, kan overfladebehandlingen påbegyndes. Overfladen skal være fri for snavs, olie, voks og silikone. Slib overfladen med korn 36-60.

## Anvendelse:

1. Før brug skal dunken have stuetemperatur og omrystes kraftigt.
2. Bland PALL-X KITT med fint slibestøv fra slibning med korn 100, til en masse, der kan påføres med spartel.
3. Spartel hele trægulvet ved brug af en stålspartel.
4. Efter ca. 15 – 25 minutters tørretid er overfladen klar til slibning.
5. Slib overfladen med korn 100. Hvis der ønskes høj overfladekapacitet, efterslibes med PALLMANN POWER PAD korn 120.
6. Rengør værktøj med vand.

## Forbrug:

Det anbefales at der spartels to gange.

Forbruget kan variere efter træsort og træets tilstand, ca. 50 – 100 ml/m<sup>2</sup>.

## Vigtige noter:

- Hyldetiden er minimum 12 måneder i original emballage såfremt produktet opbevares i relativt kølige forhold. Beskyttes fra frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt.
- De optimale arbejdsforhold er 18 til 25 °C og en relativ luftfugtighed på >35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, hvorimod høje temperature og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Velegnet til samlinger op til 2 mm.
- PALL-X KITT er ikke velegnet til plankegulve eller bræddegulve.
- Mange eksotiske træsorter som for eksempel Rosewood (Palisander), Ipe Lapacho, Wenge og Muhuhu kan indeholde stoffer, som kan føre til essentielle forsinkelser i tørretiden eller farveforskelle (f.eks. såkaldte inhibitorer eller mineralophobninger) På grund af de eksotiske træsorters forskellige kvaliteter skal egnetheden tjekkes grundigt ved en test. Dette er entreprenørens ansvar.
- Ved eksotiske trægulve, opsøg teknisk rådgivning.
- De følgende standarder og bemærkninger er anvendelige og særligt anbefalede i forhold til: DIN 18356 "Arbejde med parket".

## Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Vandforsegling. Opløsningsmiddel indhold under 15%. Egnede til erstatning for stærke opløsningsmiddelbaseret parketoverfladebehandlingsmidler. Under bearbejdning anbefales det, at bruge en hudbeskyttelsescreme, samt god ventilation af rummet hvor arbejdet udføres.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 0-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

## Bortskaffelse:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlende flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net), [www.jtrading.dk](http://www.jtrading.dk)