



MAGIC OIL 2K ERGO

Olie-voks kombination med naturlige olier og voks, tværbinding og tørring ved hjælp af iltning efter tilsætning af hærdere. Med denne ergonomiske arbejds metode gives en hurtigere påførelsestid og reduceret arbejds gang.

Beskrivelse:

Kombinationen af flydende olier og voks er velegnet til overfladebehandling og -beskyttelse af:

- Afslebne, hårdtbelastede trægulve og træplanker.
- Hårdt belastede klodsegulve
- Velegnet til gulve med gulvvarme.

Produktegenskaber/fordele:

Olie-voks kombination som efterlader en diffusionsåben overfladefinish. På grund af voksindholdet, opnås en ensartet, mat, fløjsagtig overflade. Der opnås en meget hurtig tørring med MAGIC Oil 2K ERGO takket været hærdere. Den hurtige tørringstid tillader hurtig færdiggørelse af renoveringsarbejde, selv i områder med meget kraftig slitage (cateringindustrien, hoteller, kontorer, forretningsbygninger o lign) uden reduktion i slidstyrken, mekanisk eller kemisk, når produktet har tørret i 12 timer. Den forbedrede densitet i tværbindingen resulterer i en overflade, der er mere vand- og smudsafvisende end det kan opnås med en 1-komponent olie.

Vedligeholdelse og rengøring af gulve behandlet med MAGIC OIL 2K ERGO, kan sammenlignes med lakerede trægulve.

MAGIC OIL 2K ERGO er ikke så vedligeholdelseskrævende som traditionelle 1-komponente olier.

- Ergonomisk arbejdsteknik med MAGIC OIL APPLICATOR
- En sparet arbejds gang i forhold til traditionelle påføringsmetoder.
- Nemt at påføre
- Fremhæver træets farve og årer
- Resistent mod husholdningskemikalier
- Fri for opløsningsmidler
- Glidningsmodstand R11/DIN 51130
- DIN 53160 (Resistens mod spyt og sved)
- EN 71-3 (Børnesikkert coating, del 3: migration af særlige stoffer)

Tekniske Data:

Emballage:	metalbeholder
Enhedsstørrelse:	1 + 2.75 liter
Hyldetid:	min. 12 måneder
Farve:	mørkebrun
Forbrug per lag (1):	ca. 40 – 60 ml/m ²
Arbejdstemperatur:	ca. 18 – 25 °C
Blandingsforhold:	10 : 1
Bearbejdnings tid:	ca. 2 timer*
Yderligere påføring:	efter ca. 10 – 30 minutter*
I brugtagning og vaskbar:	efter ca. 12 timer*

* Under normale forhold ved 20 °C.

(1) Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand.



MAGIC OIL 2K ERGO

Overfladeforberedelse:

Forslib overfladen med en gulvsliber påsat et bånd korn 36 til 60. Fyld herefter eventuelle samlinger med PALL-X KITT blandet med fint slibestøv. Slib med bånd korn 100. Det anbefales at benytte PALLMANN POWER PAD korn 120 med en polermaskine eller PALLMANN spider til den sidste slibning. Efter den sidste slibning skal gulvet være rent, tørt og fri for slibestøv og snavs.

Anvendelse:

1. Før brug skal beholderne have stuetemperatur og være grundigt omrørt.
2. **Påføring med applicator:** Bland MAGIC OIL 2K ERGO med hærdere og påfør et jævnt lag på overfladen ved brug af MAGIC OIL APPLICATOR eller PALLMANN rulle 4 mm luv.
3. 10 – 30 minutter efter påføring, skal overskuddet af MAGIC OIL 2K ERGO poleres/fjernes med poler pad – beige, efterfølgende poleres med den hvide poler pad. Alt overskudsolie skal fjernes fra overfladen. Skift puderne regelmæssigt, så de ikke bliver tilstoppet med overskudsolie.
4. Efter ca. 20 minutter skal overfladen poleres igen med en hvid poler pad for at opnå et jævnt resultat.
5. På visse træsorter kan det være påkrævet at påføre endnu et lag olie efter 12 timer for fuldmætning af gulvet.
6. **Påføring med rulle:** Påfør et tyndt, jævnt lag af MAGIC OIL 2K ERGO ved at bruge Pallmann Rulle 4 mm. Forbrug: ca. 70 – 90 ml/m², afhængig af træsort og beskaffenhed. Senest 30 minutter efter påføring skal alt overskydende olie fjernes ved at bruge en polermaskine/ PALLMANN spider og poler overfladen med den beige polerpad og efterfølgende med hvid poler pad.
7. På træplanker med V-samlinger (fasede kanter) anbefales det at finpolere i hånden med en bomuldsklud eller lignende.
8. Rengør værktøjerne med Uzin CLEAN-BOX efter brug.
9. For at sikre en lang levetid for gulvet anbefaler vi regelmæssig vedligeholdelse i forhold til producentens anbefalinger for Pallmann MAGIC OIL CARE og vedligeholdelsesrengøring med Pallmann CLEAN. Vejledningen findes på flyers og doorhangers, som udleveres af gulvmanden.
10. Den olierede træoverflade må ikke tildækkes indenfor de første 12 timer efter påføring af MAGIC OIL 2K ERGO.

Forbrug:

Anbefalet mængde per lag: ca. 40 – 60 ml/m².

Forbrug kan variere afhængig af absorptionen og tilstanden på overfladen på det træ eller parket, der skal imprægneres.

Vigtige noter:

- Efter tilsætning af hærdere må beholderen ikke lukkes for at forhindre overtryk i dåsen.
- Hyldetiden er mindst 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt køligt forhold. Beskyttet fra frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt.
- De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem > 35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Til spartling af samlingerne skal der bruges en dertil passende Pallmann JOINT FILLER.
- Forbruget på endetræ kan stige betydeligt (ca. 140 ml/m²). Når endetræet olieres, bør man rulle olien på. Derfor bør tørretiden være 72 timer inden der fortsættes.
- Ibrugtagning af gulvet kan ske mindst 12 timer efter sidste polering.
- Vedligeholdelse og rengøring bør tidligst udføres efter 12 timer. For at sikre en lang levetid for gulvet, skal Pallmann behandlings- (MAGIC OIL CARE) og rengørings- (Pallmann CLEAN) produkter anvendes. Behandlingsvejledningen for disse findes på doorhangers og i flyers.
- De følgende standarder og udgivelser er anvendelige og særligt anbefalede: DIN 18356 (Arbejde med parket), DIN 18367 (Arbejde med klodsegulv) and DIN 18365 (Arbejde med gulvbelægninger).
- Ved ikke-standard træsorter (eksotiske træsorter) og solidt naturkork kan der forekomme kraftige farve forskelle. Vi anbefaler at der søges teknisk rådgivning og at en førprøve udføres på det pågældende emne.
- På træplanker med V-samlinger anbefaler vi, at der søges yderligere teknisk rådgivning.
- Gulning af træet kan forekomme (mørk gulning).

Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Opløsningsmiddelfrit. Komponent A: Ikke brændbar men med risiko for en spontan selvantændelse. (Se "Vigtig henvisning" herunder). Komponent B: Ikke brændbar. Indeholder isocyanater. Skadelig ved inhalering. Kan udløse en allergisk reaktion. Kan udløse åndedrætsirritationer. Skal holdes væk fra børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Hvis der er kontakt med huden, skylles og vaskes denne med rigelige mængder vand og sæbe. Hvis der er kontakt med øjnene, skylles disse med rigelig mængder vand og søg efterfølgende lægelig hjælp. Brug beskyttelsescreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. Ved indtagelse, søg øjeblikkelig læge og medbring beholder eller etiket. Læs sikkerhedsoplysningerne på produktetikette såvel som på sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhedsforskrifter: Komponent A: MAL-Kode: 00-1 (1993) / Komponent B: MAL-KODE: 0-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

Vigtig henvisning:

Produktkontakt med pads eller tekstiler kan føre til spontan antænding. Husk derfor at gennemvæde alle klude, pads etc. med vand og opbevar i en tætlukket metalbeholder. Slibestøv fra oxygentørresystemer er brandfarlige. Fare for brand! Derfor skal alt slibestøv efter endt slibning fugtes med vand og opbevares i tætlukkede metalbeholdere.

Bortskaffelse:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlende flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk